SITAB

ELASTIQUES INDEFORMABLES

euro CELL

			25 EM (3,6)	28 EM (4)	30 EM (2,9)	30 E (4,2)	32 EM (3,7)	35 EM (3,9)	35 EMT (6)	40 EM (4,6)
DENSITÉ UNI EN ISO 845	kg/m³ ± 5%		25	28	30	30	32	35	35	40
DURETÈ A L'ECRASEMENT UNI EN ISO 3386	kpa ± 15%	40%	3,6	4	2,9	4,2	3,7	3,9	6	4,6
DURETÈ PAR INDENTATION UNI EN ISO 2439	Newton ± 15%	25%	115	128	115	135	120	150	149	140
		65%	275	302	250	330	330	345	330	330
ALLONGEMENT UNI EN ISO 1798	% min		232	206	220	180	200	160	--	130
CHARGE À LA RUPTURE (TRACTION) UNI EN ISO 1798	kpa min		127	136	129	128	130	118	--	106
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE UNI EN ISO 8067	N/m		425	435	420	360	386	268	--	227
RÉSILIENCE UNI EN ISO 8307	% (± 10%)		49	45	51	45	51	51	--	58
FATIGUE DYNAMIQUE UNI EN ISO 3385	% max		25	26	26	26	25	25	--	20
COMPRESSION RIMANENTE UNI EN ISO 1856/A	% max	50%	2	2	3	3	2	2	3	2
		75%	2	3	4	4	3	3	3	3
CERTIFIES DE RESISTENCE AU FEU			- -	- -	- -	A	- -	A	- -	A
COLOR										
LARGEUR DE BLOC EN CM			193 203	203	203	215	215	215	215	215

Les produits ignifuges SITAB P.E. présentent des caractéristiques de réaction au feu spécialement prédéterminées, conformément aux normes nationales ou internationales, pour répondre aux exigences spécifiques d'utilisation. Chaque certification de réaction au feu du produit individuel peut être téléchargée dans la section appropriée à partir du site www.sitabpe.com.

Certifies de resistence au feu

- A – Technical Bulletin 117 – 2013 Section 3 (Californian Test)
- C – The furniture and Furnishings Regulations 1988, S.I. No. 1324, Schedule 1 Part 1
- D – FAR 25.853 (Federal Aviation Regulations)
- E – UNI 9175 (CSE RF 4/83 CLASSE 1 IM) con tessuti idonei
- F – Classement M4
- G – MVSS 302
- H – ABD 0031 – Airbus Industrie (ATS 1000.01 Airbus Test Specification)
- I – UL 94 HF-1 (Horizontal Burning Foamed Material Test)
- L – UNI 10707: 2003 NF F 16-101 (NF X 70-100: 2006)
- M – IMO 2010 – FTP code

Avertissements

Les données indiquées dans les «caractéristiques techniques / fiches techniques» se rapportent à des échantillons obtenus dans le plan perpendiculaire au sens de croissance du produit pendant la phase de réaction et non à proximité des surfaces externes. Les matériaux à haute résilience tels que HR et AT doivent être préalablement soumis à des traitements mécaniques pour générer la rupture cellulaire (manglage).

Il est conseillé d'obtenir les détails souhaités de sorte que lors de la phase d'utilisation finale, ils soient sollicités dans une direction parallèle à la direction de croissance. Les données et informations contenues dans ce document et dans les différentes fiches techniques sont basées sur les connaissances disponibles à la date d'édition ou les révisions ultérieures, SITAB PE se réserve le droit de modifier les données déclarées ici à tout moment.

SITAB PE ne garantit pas le caractère suffisant des recommandations / avertissements contenus dans ce document et dans les différentes fiches techniques. En outre, on ne peut exclure que des mesures supplémentaires puissent être requises dans des circonstances particulières ou exceptionnelles.

Dans le cas de matériaux compressés, il faudra attendre au moins 24 heures après la décompression du matériau. Le matériau doit être maintenu comprimé le plus rapidement possible, idéalement pendant le temps nécessaire au transport. Dans les 24 heures qui suivent la décompression (ou au moins pendant quelques heures), il est nécessaire que les blocs / plaques ne soient soumis à aucune pression, quelle que soit leur direction, telle que la compression de la charge, les blocs / plaques empilés les uns sur les autres ou pressés contre le paroi. Pour les matériaux viscoélastiques, il est nécessaire de prendre en compte la thermo sensibilité des mêmes, idéalement, les températures devraient être supérieures à 15 degrés. Il est également nécessaire que la base de support soit suffisamment lisse pour permettre au matériau de «glisser», facilitant ainsi le retour.

SITAB P.E. s.p.a. Via Nuova Valassina, 4 • 23895 Nibionno (LC) • Italy
Cod. Fiscale • Registro imprese • P. IVA 02724810136 | REA-LC 296595 | capitale Sociale: euro 2.080.000 i.v.
Amministrazione: T +39 031 8623911 - F +39 031 874563 | T +39 031 690694 - F +30 031 690860 | E mail: sitab@sitabpe.com - sitabpe@legalmail.it
www.sitabpe.com